

**СТРИМФЛЕКС**

СТО 96657532-001-2007

**Эластичное полимерцементное гидроизоляционное покрытие**

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Двухкомпонентный гидроизоляционный состав, состоящий из сухой дисперсной смеси на основе специальных цементов, минеральных наполнителей, функциональных добавок и полимерной эмульсии. Образует бесшовное эластичное гидроизоляционное покрытие, способное сдерживать и перекрывать микротрещины.
<b>СВОЙСТВА</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не препятствует диффузии паров, образованное покрытие является паропроницаемым.</li> <li>• Обладает высокой адгезией к различным основаниям: бетон, каменная кладка, металл, цементно-песчаные стяжки, штукатурные покрытия и т.п.</li> <li>• Закрывает и сдерживает трещины раскрытием до 1 мм.</li> <li>• Устойчив к воздействию солевых растворов, в том числе противообледенительных, воздействию сульфатов, хлоридов, растворам щелочей, сточных и техногенных вод.</li> <li>• Препятствует карбонизации бетона.</li> <li>• Сохраняет свою эластичность при отрицательных температурах.</li> <li>• Устойчив к воздействию циклов заморозания и оттаивания, УФ-излучению.</li> <li>• Содержит компоненты, компенсирующие усадку.</li> <li>• Может наноситься ручным и механизированным способом.</li> <li>• Экологически безопасен, допускается применение в хозяйственно-питьевом водоснабжении.</li> </ul>
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Устройство внутренней и наружной гидроизоляции зданий и сооружений, в том числе контактирующих с питьевой и морской водой.</li> <li>• Устройство гидроизоляционной защиты резервуаров, бассейнов, каналов, фундаментов, мостовых сооружений.</li> <li>• Для конструкций, испытывающих умеренные динамические нагрузки, а также для конструкций, подверженных трещинообразованию и слабым деформациям.</li> <li>• Устройство гидроизоляционной защиты ванных комнат, душевых, балконов и террас.</li> <li>• В качестве защиты арматуры от коррозии перед бетонированием и нанесением ремонтных составов.</li> </ul>
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	<p>Очистить поверхность от структурно непрочного и загрязнённого бетона, пыли, грязи, цементного молока, старых покрытий, масел, нефтепродуктов и других веществ, способных снизить прочность сцепления гидроизоляционного покрытия.</p> <p>Выбор способа очистки зависит от вида и объёма имеющихся загрязнений и разрушений.</p> <p>Выполнить расшивку швов, видимых трещин, каверн, выбоин, примыканий, в том числе вокруг вводов коммуникаций в виде штробы П-образной конфигурации с уширением в глубину.</p> <p>Произвести заделку трещин, швов и других дефектов (выбоин, каверн и</p>

горячая линия: 8 800-350-34-01 E-mail: [sale@strim24.ru](mailto:sale@strim24.ru)[www.strim24.ru](http://www.strim24.ru), стримсмесь.пф

	<p>т.п), сформировать галтели по сопряжениям конструкций с применением тиксотропных ремонтных составов <b>Ремстрим®</b>. В случае применения ПВХ лент по сопряжениям конструкций, устройство галтелей не требуется.</p> <p>Арматуру очистить от продуктов коррозии до металлического блеска.</p> <p>При наличии активных течей выполнить мероприятия по их ликвидации с применением гидропломбы Стримплаг и/или методом инъектирования с применением составов <b>Аквидур®</b>.</p> <p>Поверхность, на которую наносится состав, должна быть прочной, ровной, чистой с открытыми порами без трещин, выступов, выбоин и каверн.</p> <p>Перед нанесением гидроизоляционных составов поверхность должна быть насыщена водой, но не мокрой.</p>
<p><b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА</b></p>	<p>Для приготовления рабочего раствора на <b>1 кг компонента А (сухой смеси)</b> потребуется <b>400 мл компонента Б (эмульсии)</b>. Таким образом, на мешок <b>25 кг</b> сухой смеси требуется <b>10 л</b> эмульсии.</p> <p>В подготовленную чистую тару влить компонент Б и постепенно ввести при перемешивании сухую часть. Смешивание производится на низких оборотах миксера (300-400 об/мин), в течение 2-4 минут до получения однородной без комков консистенции.</p>
<p><b>НАНЕСЕНИЕ</b></p>	<p>Нанесение осуществляется с применением жёстких волоконных кистей (макловица, маховая), щётки, резиновых шпателей втирающими движениями в два-три слоя. Каждый слой формируется в противоположном (перпендикулярном) направлении относительно предыдущего слоя. Для защиты арматуры от коррозии, состав наносится за один слой.</p> <p>Рекомендованная толщина нанесения за один проход - 1,5÷2 мм.</p> <p>Межслойная сушка составляет 2-6 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха), но не более двух суток.</p> <p>Для поверхностей или участков поверхностей, подверженных трещинообразованию и деформациям рекомендуется выполнять армирование свежеложенного первого слоя стекловолоконной щёлочестойкой сеткой (ячейка 4x4 мм,).</p> <p>В случае необходимости, в узлах сопряжений, дополнительно устанавливаются специальные ПВХ ленты, которые укладываются в свежеложенный первый слой материала.</p> <p>Обработка значительных площадей рекомендуется выполнять механизированным способом с применением специального оборудования.</p> <p>При этом заглаживание последнего слоя производится с использованием пластиковых тёрки, стальных шпателей уже слегка схватившегося состава.</p> <p>Эксплуатация покрытия допускается через 5-7 суток с момента нанесения последнего слоя.</p> <p>Следует обратить внимание, что при пониженных температурах с высокой влажностью, срок отверждения материала увеличивается.</p> <p>В случае последующей укладки плитки или мозаики на устроенное покрытие рекомендуется использование клей с повышенной адгезией (усиленный).</p>
<p><b>УХОД</b></p>	<p>Свежеложенный состав необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков, ветра, прямых солнечных лучей.</p> <p>При сильном ветре, повышенных температурах дополнительно в течение двух часов после нанесения, необходимо обеспечить влажностный уход</p>

горячая линия: 8 800-350-34-01 E-mail: sale@strim24.ru

www.strim24.ru, стримсмесь.рф

	(периодическое распыление воды, укрытие влагоёмкими материалами).
<b>ОГРАНИЧЕНИЯ И ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не допускается применение материала на замороженных основаниях, на основаниях со стоячей водой, с наличием конденсационной влаги.</li> <li>• Не рекомендуется замес материала вручную.</li> <li>• Не рекомендуется превышение установленной толщины наносимого слоя.</li> <li>• Не допускается использовать материал вне рекомендованного диапазона температур, а также, в случае ожидания предельных температур в ближайшее время перед нанесением.</li> <li>• Не допускается введение воды при приготовлении раствора и в ходе его применения.</li> <li>• Не допускается изменение дозировки компонентов состава.</li> <li>• Не является абразивостойким покрытием. При наличии внешних механических нагрузок, следует предусматривать соответствующую защиту (стяжка, укладка плитки и т.п.).</li> <li>• В случае возникновения вопросов по применению материала проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами или с официальными представителями в Вашем регионе.</li> </ul>
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА</b>	Очистка инструмента производится немедленно после окончания работ. Затвердевший материал удаляется только механическим путём.
<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<p>Относится к негорючим материалам. Является высокощелочным продуктом.</p> <p>При производстве работ необходимо использовать спецодежду, перчатки, респираторы и защитные очки.</p> <p>При попадании на кожу и в глаза немедленно смыть водой.</p> <p>Если раздражение не проходит, а также при попадании материала в пищеварительный тракт обязательно обратиться к врачу.</p> <p>Следует учитывать другие требования, изложенные в нормативной документации и инструкциях РФ, предъявляемых к данным видам работ и материалам.</p>
<b>УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ</b>	<p>Материал поставляется комплектом по 35 кг: сухая часть (компонент А) - в многослойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25кг, жидкая часть (компонент Б) – в пластиковых канистрах по 10 л.</p> <p>Хранить в сухих прохладных складских помещениях в неповрежденной упаковке при температуре выше +5°С и влажности не более 70%. При хранении и перевозке компонент Б беречь от замораживания.</p> <p>Гарантированный срок хранения 12 месяцев.</p>

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Нормативное значение*	
<i>Для сухой смеси</i>		
Внешний вид	Компонент А Компонент Б	Порошок серого цвета Эмульсия белого цвета**
Максимальная крупность заполнителя, мм, не более	0,63	
<i>Для затворённой смеси</i>		
Температурный диапазон применения, °С	+5...+30	
Жизнеспособность, мин, не менее	30***	
Водоудерживающая способность, %, не менее	95	

горячая линия: 8 800-350-34-01 E-mail: sale@strim24.ru

www.strim24.ru, стримсмесь.пф

Расход, кг/м <sup>2</sup>	2,5-4****	
<b>Для отверждённого раствора</b>		
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	1,0	
Относительное удлинение при разрыве, %	20	
Прочность на разрыв, МПа, не менее	1	
Марка по водонепроницаемости, не менее, W	на прижим	12
	на отрыв	8
Марка по морозостойкости, F, не менее	300	

\*Нормативные значения приведены по данным лабораторных испытаний, проведённых в соответствии с СТО 96657532-001-2007.

\*\*По согласованию с потребителем возможна поставка компонента Б красного, синего и белого цвета, что позволяет получать покрытие других оттенков.

\*\*\*Указанные значения приведены для стандартных условий приготовления и нанесения (при температуре  $(20\pm 2)^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $(60\pm 10)\%$ ).

\*\*\*\*Расход материала для конкретного объекта зависит от шероховатости поверхности, условий и метода нанесения.

Материал соответствует требованиям, установленным в СТО 96657532-001-2007 «Смеси сухие быстротвердеющие с компенсацией усадки».

Информация, изложенная в техническом описании, представлена исходя из нашего имеющегося практического опыта и полученных результатов лабораторных испытаний. В каждом конкретном случае применения, приведённые показатели на материал могут варьироваться с учётом характеристик объекта и условий производства работ. В связи с тем, что правильность применения, надлежащее хранение и условия эксплуатации материала находятся вне зоны нашего контроля, гарантия на материал распространяется только в рамках наших условий продажи и поставки.

По всем дополнительным вопросам, связанные с применением материала вы можете связаться с нами или с нашим официальным представителем в вашем регионе.

Мы оставляем за собой право изменять техническое описание на материал без предварительного уведомления в связи с дальнейшими испытаниями и накоплением опыта применения.

Номер редакции технического документа приведён в правом верхнем углу документа. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Данное техническое описание теряет силу при опубликовании нового.

горячая линия: 8 800-350-34-01 E-mail: sale@strim24.ru  
www.strim24.ru, стримсмесь.пф

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

НПО СТРИМ

ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС